

S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROX™

DESCRIZIONE

S2000/S2000A 1K Wash Primer e' un primer acido che fa parte del sistema refinish Syrox compact. E' specificatamente formulato per l'utilizzo su lamiera e conferisce ottima protezione alla corrossione. La bomboletta spray è adatta per piccole riparazioni e aree di carteggiatura.

SYROX REFINISH SYSTEM



LISTA PRODOTTO

- S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



CARATTERISTICHE

- Idoneo per l'impiego con i fondi da carteggiatura Syrox S3020 e S3060
- Eccellente adesione.
- Esente da cromato di zinco.
- Eccellente protezione alla corrossione.
- Bomboletta spray pronta all'uso.

SCHEDA TECNICA

S2000A


1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROXTM


Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio, carteggiata e pulita.
Superfici trattate con prodotti poliesteri 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito



Agitare prima dell'uso (per almeno 2 minuti)
Fare un test d'applicazione dopo l'agitazione.




Non applicabile



1 - 2 mani

con appassimento intermedio: 5 min - 10 min
appassimento finale: 10 min - 15 min



S3110, S3140 & S3170 Sanding Surfacer Plus

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIIB(e)(840) 660: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 660g/l.

SCHEDA TECNICA


S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY




Prodotti

S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



10 - 20 µm



Dopo l'uso, tenere l'aerosol capovolto e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Applicare ad una distanza dal supporto da 15 a 25 cm.
- Dovuto dall'ampia varietà delle leghe metalliche e dei processi di produzione è essenziale eseguire una prova preliminare sui rispettivi substrati per garantire che il pretrattamento sia sufficiente per garantire una perfetta adesione.
- Non usare su verniciature termoplastiche.
- Non sopravverniciare con prodotti poliestere, epossidici o all'acqua.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Syrox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Syrox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.