

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

8-409 HS Semi Gloss Clear Coat ist ein Premium-System, das aus 8-407 HS Low Gloss Clear Coat und 8-409 HS Semi Gloss Clear Coat besteht, mit einem speziellen Härter und Verdünner. Dieses vielseitige Klarlacksystem wurde speziell entwickelt, um durch Mischen der 8-407 HS Low Gloss Clear Coat und 8-409 HS Semi Gloss Clear Coat ein breites Spektrum an Glanzgraden wiederzugeben. Dies ist ein hochwertiges Polyurethan-Klarlacksystem mit hoher Beständigkeit für den Einsatz über MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series und MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series. Das Produkt eignet sich für Einzelteile - oder vollständige Fahrzeugreparaturen und weist sehr gute Trocknungs- und Anwendungseigenschaften auf.

MISCHVERHÄLTNIS



3 : 1 + 25%

Sobald Sie Ihre Glanzstufe ausgewählt haben, mischen Sie:

8-407/8-409 HS Klarlack-Glanzstufenmischung: 3 Teile
8-455 HS Matt System Härter: 1 Teil
8-451 HS Matt System Verdünnung + 25%

GLANZGRADE



GLANZGRADE	8-407 NIEDRIGER GLANZ (wt % or vol%)	8-409 SEIDEN-MATT (wt % or vol%)	GLANZEINHEITEN (60°)
M1	70	30	0 - 10
M2	50	50	10 - 20
M3	30	70	20 - 30
M4	20	80	30 - 45
M5	0	100	45 - 60

Siehe ICRI für eine vollständige Gewichtskonversion.

Für die Überprüfung der Glanzstufe und der Farbabstimmung empfiehlt sich die Lackierung eines Farb-/Glanzusters, bevor das Fahrzeug repariert wird. Beziehen Sie sich auf den Mattfächer der HS Matt-Stufe für weitere Informationen.

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HE	1,3-1,4	1,8-2,0/26-30

ANWENDUNG



2 1/2 Schichten 45-60 µm (1.8-2.4 mil)

Empfohlene Verarbeitungstemperatur ist 15-30°C (59-86°F)

0,5 COAT (@ 20 CM /IN)	10 - 15 MINUTEN ABLÜFTUNG
2 mäßig nasse, geschlossene Schichten mit schichtübergreifender Anwendung	15 - 20 Minuten Ablüftung zwischen übergreifenden Schichten
Vor beschleunigter Trocknung	30 MINUTEN ABLÜFTUNG

(1) Empfohlene Verarbeitungstemperatur ist 15-30°C (59-86°F)

(2) Die Nebelschicht & Ablüftzeit zwischen den Schichten und vor dem Einbrennen ist entscheidend für den Glanzgrad und das gleichmäßige Aussehen.

(3) Eine „Kreuzgang“ Anwendung ist wichtig. Die Ablüftzeiten hängen von den Anwendungsbedingungen ab. Die Schichtstärke und die Anwendungsmethode sind ebenfalls wichtig. Dünne Schichten und eine Trockenanwendung bieten weniger Glanz, während höhere Schichten und ein dickeres Auftragen zu einem Hochglanzergebnis führen.

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



LUFTTROCKNUNG 20°C / 68°F		BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60°C / 140°F	
Ablüftzeit	-	Ablüftzeit	30 Minuten
Staubtrocken	10 - 15 Minuten	Staubtrocken	-
Montagefest	2 - 3 Stunden	Montagefest	40 Minuten
Abklebefest	4 - 5 Stunden	Abklebefest	Nach Abkühlung
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen	Nach Abkühlung
Trocken zum Polieren	-	Trocken zum Polieren	Nach Abkühlung

Alle obigen Zeiten hängen von der Schichtstärke und der Temperatur ab.

INFRAROT-TROCKNUNG



NACH VOLLSTÄNDIGER ABLÜFTUNG UND BEI ENTSPRECHENDEM ABSTAND	
MITTELWELLE	15 - 20 MINUTES
KURZWELLE	10 - 15 MINUTES
Siehe IR-Herstellerinformationen	

SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series und
MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)



60 Minuten

KOMPONENTEN



8-455 HS Matt Clear Coat Hardener
8-451 HS Matt Clear Coat Thinner

ZUSATZSTOFFE



OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Der Basislack sollte vollständig trocken sein. Siehe die weiteren Informationen oder die Methode des entsprechenden Systems.



NÄCHSTE SCHICHT



PHYSIKALISCHE DATEN

EU-VERORDNUNGEN		
VOC-Kategorie	2004/42/IIIB(e)(840)560	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/ EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.	IIIB/e. Spezielle Lackierungen - Alle Typen. EU-Grenzwerte: 840 g/l (2007). Dieses Produkt enthält maximal 560 g/l VOC.	
Chemische Basis	2K-Polyurethanlack Matt	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	14 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	0,978
	Flammpunkt	27°C / 80,6°F
	Vol.% Festkörper	36,3
	Verbrauch	7,2 m ² /L/50 µm 290 ft ² /Gal/2 mil
	Glanz	Variabler Glanzgrad
	Farbe	Halbmatt

Vor dem Gebrauch sind die lokalen Vorschriften zu überprüfen.

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Geeigneten Atemschutz verwenden (*wir empfehlen die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr*).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den folgenden Link zum Sicherheitsdatenblatt:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGUNG



1-051 Gun Cleaner

HALTBARKEIT

Mindestens 2 Jahre; (Unter normalen Lagerbedingungen 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE

