

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1-094 Colour Additive Yellow è un additivo per (miscelare colori in) MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series in modo da realizzare colori speciali (motori, ecc.). Soluzioni forti di inchiostro concentrato in diversi colori. Il 1-094 Colour Additive Yellow funge da diluente, non è necessario diluire lo strato di base con 100%. La percentuale di diluente da aggiungere dipende dalla percentuale di 1-094 Colour Additive Yellow utilizzata. Ad es. se si aggiunge il 20% di 1-094 Colour Additive Yellow alla formulazione, la miscela deve essere diluita con il 60%. (se necessario, diluire con 1-151 Uni Thinner Medium) Conservare MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series già pronto solo in ciotole per vernice di plastica.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE



Dipende dalla formula nei colori per motociclette su recupero del colore ICRIS.

COMPONENTI



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
1-151 Uni Thinner Medium

SETTAGGIO AEROGRAFO



	UGELLO (MM)	PRESSIONE DELL'ARIA (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,6-1,8/23-26

ADDITIVI



APPLICAZIONE



2 - 3 strato 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil)

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE



Pre-pulire la superficie con 1-951 Silicone Remover e asciugare con un panno. Carteggiare la superficie con abrasivo grana P400 o più sottile. Rimuovere tutti i residui della carteggiatura con aria compressa, aspirazione della carteggiatura e pulire con 1-951 Silicone Remover e asciugare con un panno.



Mascherare tutto il veicolo per evitare i fumi di applicazione.

APPASSIMENTO, ESSICCAZIONE



	ESSICCAZIONE AD ARIA	ESSICCAZIONE FORZATA	
Appassimento	Fino ad essiccazione	Appassimento	-
Fuori polvere	10 - 15 minuti	Fuori polvere	-
Maneggiabile	-	Maneggiabile	-
Nastrabile	-	Nastrabile	-
Carteggiabile	-	Carteggiabile	-
Lucidabile	-	Lucidabile	-

PROSSIMA MANO



SUBSTRATO



1-094 Colour Additive Yellow deve essere applicato solo su acciaio puro primerizzato ben carteggiato/graffiato e sgrassato e alluminio primerizzato. GRP ben carteggiato, riempitivi in poliestere, primer OEM e vecchi sistemi di pittura in buone condizioni.

DATI FISICI

DATI FISICI 1-094 Colour Additive Yellow		
Base chimica	Soluzione inchiostro	
Proprietà fisiche	Viscosità (RTS)	-
	Peso specifico (g/l)	0,911
	Punto d'infiammabilità	33,5°C / 82,3°F
	Volume % solido	12
	Economia	6 m ² /L/20 µm 240 ft ² /Gal/0,8 mil
	Brillantezza	-
	Colore	-

VITA UTILE A 20°C (68°F)



I colori miscelati hanno una vita utile limitata.

PRODOTTI PER FINITURA



Tutti i rivestimenti trasparenti applicabili De Beer.

PROTEZIONE



Utilizzare adeguate protezioni respiratorie (raccomandiamo l'utilizzo di un respiratore di aria fresca).

Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda dati di sicurezza al seguente link:

<https://sds.de-beer.com>

PULIZIA



1-051 Gun Cleaner

STOCCAGGIO / DURATA

Minimo 4 anni; (In condizioni normali di stoccaggio 10°C
- 30°C / 50°F - 90°F) (contenitore non aperto).

NOTE

