



Standocryl 2K Matt MIX 606

- **Zum Mattieren von
Standocryl 2K-Autolack**



Technische Beschreibung:

- HS-System:
Mischungsverhältnis 1:1 mit 2K Matt MIX 606,
dann 3:1 mischen mit Standox HS-Härtern

oder

- MS-System:
Zugabe von 80% 2K Matt MIX 606,
dann 2:1 mischen mit Standox MS-Härtern

Standocryl 2K Matt MIX 606

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Stadox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:


Mattierung HS-System



Mischung 1:1 mit Standocryl 2K-Autolack



Vor Zugabe des Härters diese Mischung umrühren



3:1 härten mit Stadox HS-Härter




Spritzfertig



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck
2 = 50 - 60 micron



HVLP 1,3 - 1,5 mm
0,7 bar Zerstäuberdruck
2 = 50 - 60 micron



10-15 min / 18-22°C
Endabluft



Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C oder
30 min / 60-65°C Objekttemperatur



Kurzweilig 8-12 min
(siehe Stadox Lackiersystem S10)

Standocryl 2K Matt MIX 606

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:


Mattierung MS-System



Zugabe von 80% Standocryl 2K Matt MIX 606 zu Standocryl 2K-Autolack



Vor Zugabe des Härters diese Mischung umrühren



2:1 härten mit Standox MS-Härter




0-5 % Standox 2K-Verdünnungen



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck
2 = 50 - 60 micron



HVLP 1,3 - 1,5 mm
0,7 bar Zerstäuberdruck
2 = 50 - 60 micron



5-10 min / 18-22°C
Zwischen- und Endabluft



Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C oder
20-25 min / 60-65°C Objekttemperatur



Kurzweilig 8-12 min
(siehe Standox Lackiersystem S10)

Standocryl 2K Matt MIX 606

Flammpunkt:

- 23°C / 73,4°F

Spezifisches Gewicht:

- 1,13 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 46,0 Gew.-%
- 31,1 Vol.-%

Theoretische

Ergiebigkeit:

- 10,3 -10,5 qm/l bei 50 micron
Trockenschichtdicke

Reinigung der Geräte:

Nach dem Gebrauch mit Stadox Reinigungsverdünnung.

Wichtige Hinweise:

- 2K Matt MIX 606 ist zum Mattieren von Klarlacken nicht geeignet.
- Die Zugabe von 2K Matt MIX 606 erfolgt gemäß Formel.
- Die Mischung von Decklack und 2K Matt MIX 606 vor Härterzugabe umrühren.
- Standocryl 2K Matt MIX 606 muss immer mitgehärtet werden.
- Der Glanzgrad kann durch unterschiedliche Härter, Trocknungstemperaturen und Schichtdicken beeinflusst werden sowie durch eine Zugabe von Standocryl 2K Matt MIX 606 von 20-80%.

2K-Lacke reagieren mit Feuchtigkeit. Deshalb müssen alle Verarbeitungsgeräte, Mischgefäße usw. absolut wasserfrei sein. Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Schleimhäute - besonders auf die Atmungsorgane - ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe sorgfältig zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen für Arbeiten mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen nicht herangezogen werden.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.