

Standex Apprêt VOC System U7540



Standex Apprêt VOC System U7540 offre une haute performance et est très économique. Il est exempt de chromate et est idéal pour une utilisation universelle. Il peut être facilement appliqué sur la plupart des supports, depuis les supports en impression d'origine jusqu'aux supports Standox polyester poncés. Standox Apprêt VOC System U7540 montre une stabilité verticale remarquable, sèche rapidement, procure un bon garnissant et durcit très bien. Même à de fortes épaisseurs de film, aucun cloquage n'est observé sur la surface. Son bon pouvoir garnissant facilite le ponçage de la surface, à sec ou à l'eau, et procure une excellente tenue de la finition, favorisant ainsi des gains de temps et d'argent. Il peut être recouvert avec des laques de finition à haute teneur en extraits secs et des bases mates conventionnelles ou hydrodiluable.

- Facile à poncer.
- Bon pouvoir garnissant.
- Bonnes propriétés isolantes.
- Conforme COV.
- Finition remarquable.



The Art of Refinishing.

Standex Apprêt VOC System U7540


Product preparation - application STANDARD




Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Impression d'origine (cataphorèse), nettoyée et poncée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Supports en polyester fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, nettoyés et poncés.



1. Agiter avant emploi. (pendant au moins 2 minutes)
2. Retirez le bouton rouge du capuchon et positionnez-le dans la valve d'activation au fond de l'aérosol.
3. Placez l'aérosol sur une surface dure et plane. Appliquez une pression vers le bas pour activer l'aérosol.
4. Secouez à nouveau l'aérosol pendant au moins deux minutes après l'activation. Faire un test de pulvérisation après agitation.



Produit activé: 8 h



18 - 22 °C


3 h - 4 h

60 - 65 °C


30 min - 40 min



Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 10 - 15 min



P500 - P600



Laque 2K
Base Mate + vernis


Conforme COV

2004/42/IIIB(e)(840) 620: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(e)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 620 g/l.


Standex Apprêt VOC System U7540

Produits

Standex Apprêt VOC System U7540



50 - 70 μm



Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser brièvement pour nettoyer la buse.

Remarques

- La distance d'application par rapport au support doit être de 15 à 25 cm.
- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

