



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Versione: 4.0

Data di emissione: 23/06/2018 Data di revisione: 22/03/2020 Sostituisce: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

DOLPHIN SPEED GLAZE è uno stucco da finitura avanzato, leggero e a indurimento ultrarapido, formulato appositamente per riparare graffi, scheggiature e fori di spillo. La sua formulazione autolivellante indurisce fino a 3 volte più velocemente rispetto allo standard. Ideale per correggere le imperfezioni minori come fori di spillo, graffi e scheggiature.

- Carteggiatura senza sforzo per una finitura ultra-fine.
- Impermeabile ai solventi.

Prodotto	Codice	Formato	Scadenza
DOLPHIN SPEED GLAZE	BAGDOLSG/1	Sacchetto da 440 ml	5 anni

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

 <p>FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS</p>	<p>IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete. Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.</p>																		
<p>Preparazione della superficie</p> 	<p>Substrato Acciaio nudo Alluminio Zincato Vernice originale Fibra di vetro/vetroresina, SMC Stucco poliestere</p>	<p>Sgrassatore Sgrassatore a base solvente Sgrassatore a base solvente Sgrassatore a base solvente Sgrassatore a base solvente Sgrassatore a base acqua Sgrassatore a base acqua</p>	<p>Abrasioni P80 P180 P180 P180 P180 P80 - P180</p>																
<p>Applicazione</p> 	<p>Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione. Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia. Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato. Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10 °C</th> <th>20 °C</th> <th>30 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto di miscelazione (indurente BPO):</td> <td>3%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Tempo di applicazione gel:</td> <td>6 - 7 minuti</td> <td>4 - 6 minuti</td> <td>4 - 5 minuti</td> </tr> <tr> <td>Carteggiabile dopo:</td> <td>10 - 15 minuti</td> <td>6 - 8 minuti</td> <td>6 - 8 minuti</td> </tr> </tbody> </table> <p>Profondità massima di riempimento 1 - 2 mm Asciugatura a infrarossi: 50 - 80 cm, 80 °C, 5 minuti</p> <p>Miscelare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione. Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per le applicazioni al di sotto di 5 °C.</p>				10 °C	20 °C	30 °C	Rapporto di miscelazione (indurente BPO):	3%	2%	1%	Tempo di applicazione gel:	6 - 7 minuti	4 - 6 minuti	4 - 5 minuti	Carteggiabile dopo:	10 - 15 minuti	6 - 8 minuti	6 - 8 minuti
	10 °C	20 °C	30 °C																
Rapporto di miscelazione (indurente BPO):	3%	2%	1%																
Tempo di applicazione gel:	6 - 7 minuti	4 - 6 minuti	4 - 5 minuti																
Carteggiabile dopo:	10 - 15 minuti	6 - 8 minuti	6 - 8 minuti																
<p>Carteggiatura</p> 	<p>Carteggiatura iniziale P180 Carteggiatura finale P180 - P240</p> <p>U-POL consiglia di usare la guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7 durante il processo di carteggiatura per identificare meglio le imperfezioni della superficie.</p>																		
<p>Sovraverniciatura</p> 	<p>Una volta carteggiata, è possibile applicare una sovraverniciatura al prodotto utilizzando la maggior parte dei sistemi di vernice a base di acqua/solvente. Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer.</p>																		

INFORMAZIONI TECNICHE

<p>Proprietà fisiche</p> 	<p>Aspetto Liquido Colore Azzurro Densità 1,225 (1,2 - 1,25) g/cm³</p>
<p>Informazioni COV</p> 	<p>Categoria COV Stucco per carrozzeria/stopper, categoria di prodotto IIB(b), limite massimo 250 g/l</p> <p>Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 193 g/l. Il contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.</p>
<p>Conservazione</p> 	<p>Temperatura di conservazione consigliata < 25 °C</p> <p>Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo protetto. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.</p>



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Versione: 4.0

Data di emissione: 23/06/2018 Data di revisione: 22/03/2020 Sostituisce: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

Prodotti associati



Prodotto

Sgrassatore spray a base solvente WIPE #6
Guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7

Codice

WIPE/AL
GUIDE/AL

Formato

Spray 450 ml
Spray 450 ml

U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti. U-POL non è responsabile dell'uso improprio o dell'abuso dei propri prodotti e nessuna garanzia di applicazione è espressa o implicita.

Per ulteriore assistenza tecnica, si prega di contattare il dipartimento tecnico di U-POL all'indirizzo technicalsupport@u-pol.com

U-POL Limited
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough - Regno Unito
T44 (0) 1933 230310
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

U-POL Paesi Bassi B.V.
Hoogoorddreef 15
1101BA Amsterdam - Paesi Bassi
T +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com