



DESCRIPTION

Formule à l'acide phosphorique favorisant l'adhérence de la peinture sur les surfaces difficiles, comme l'acier galvanisé et l'aluminium. Impression apprêt avant l'application de la couleur et sur les panneaux neufs en acier.

- Préparation du métal nu en une seule étape
- Buse plate à haute atomisation pour une application régulière
- Barrière anti-corrosive empêchant l'acier de rouiller
- Peut être directement recouvert, pas besoin de poncer

INFORMATIONS TECHNIQUES



Surfaces

- Acier Nu
- Aluminium
- Acier Galvanisé et Revêtement en Zinc
- Mastic Polyester
- Peinture
- Plastique Renforcé Fibre de Verre (GRP)

GUIDE D'APPLICATION



Produits Nécessaires

- Dégraissant SYSTEM 20 (S2000, S2001, S2002)
- Abrasifs MAXIMUM P220-P400



Préparation de la Surface

Pour de meilleurs résultats, bien nettoyer, dégraisser, sécher et dépeussier la surface. Poncer les surfaces avec du papier abrasif P180-P220, puis dégraisser et laisser sécher.



Mélange

Secouer l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation.



Couches

1 à 2 couches à environ 25 cm de la surface

Épaisseur / microns 15 μ

Couverture Théorique approx. m²/unité 4.5

**Couverture théorique par unité en supposant une efficacité de transfert de 100% et selon l'épaisseur de la couche entre les valeurs indiquées.*



Désolvantation / min à 20°C

Entre chaque couche 3 - 5 mins



Temps de Séchage

Hors Poussière à 20°C / min 10 - 20 mins



Ponçage à Sec

P400-P600 si nécessaire



Ponçage à l'Eau

P600-P800 si nécessaire



Revêtement

L'Apprêt d'Accrochage RAPTOR peut être recouvert par la plupart des systèmes de peinture aqueux ou solvantés, ou brillants directs. En général, il peut être directement recouvert sans ponçage, avec de la peinture. Appliquer une couche d'apprêt supplémentaire si nécessaire avant d'appliquer la couche de finition.



STOCKAGE ET INFORMATION COV



Durée de vie

2 ans à compter de la date de fabrication si stocké dans les conditions optimales.

Avant leur utilisation, les aérosols devraient être conservés pendant deux heures à température ambiante. Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Pour nettoyer la buse et maximiser sa durée de vie, retourner toujours l'aérosol et vaporiser à l'envers pendant quelques secondes après chaque utilisation. Si la buse est bloquée, la retirer et la tremper dans des diluants.

Température de Stockage Recommandée 5°C - 25°C

Température d'Application Recommandée 20°C



Information COV

La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBe) prêt-à-l'emploi est de 840g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 692 g/litre.

Référence	Format	Couleur	COV g/l
RPTEP/AL	Aérosol 450ml	Gris	692

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com