



Fiche Technique

Raderal® Mastic Fin 0911

Mastic 2K polyester fin spécial

Le Mastic Fin Raderal 0911 est un mastic polyester très fin, thixotrope, conçu pour les petits travaux de réparation.

- Procure une belle finition exempte de pores.
- Facile à appliquer et à poncer.
- Offre une élasticité remarquable pour la réparation des surfaces en plastique.



Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement



Une marque d'Axalta Coating Systems

Raderal® Mastic Fin 0911


Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu ou aluminium tendre, poncé et nettoyé
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.
Eléments en plastique recouverts d'une impression-apprêt pour plastique



Mastic	Durcisseur
Poids	Poids
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Durée de vie du mélange à 20°C: 3 min - 5 min




Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.




	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 2 - 3 min



P180 - P240



Raderal Polyester Pistolable 3508 (sauf éléments zingués)
Impression
Impression-Apprêt
Apprêt

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 175: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 175 g/l.


Raderal® Mastic Fin 0911

Produits

Raderal® Mastic Fin 0911

BPO Hardener Paste Blue
 BPO Hardener Paste Red
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Durcisseur 0940 lent

Mélange du produit



Le choix du durcisseur et du Diluant doit être fait en fonction de la température d'application et de la taille de la réparation.

0909 Red / BPO Red Durcisseur standard dédié aux Mastics Polyester Raderal pour des températures de 15-25°C.

0940 Blue / BPO Blue Durcisseur lent recommandé pour les Mastics Polyester Raderal dédiés. Principalement utilisé par température d'application supérieure.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détournement.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- Sur les supports galvanisés, appliquer les mastics Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.