



Fiche Technique

Raderal® Mastic IR Premium 2035

Mastic 2K polyester universel de qualité supérieure

Le Mastic Raderal IR Premium 2035 est un mastic polyester de qualité supérieure conçu pour la réparation de carrosserie.

- Peut être utilisé sur tous les supports métalliques courants.
- Présente une très bonne adhérence, y compris sur les supports galvanisés.
- Facile à appliquer.
- Facile à poncer.
- Adapté au séchage infrarouge.



Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement



Une marque d'Axalta Coating Systems

Raderal® Mastic IR Premium 2035

Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu poncé et nettoyé
 Eléments en acier zingué ou en aluminium tendre, poncés et nettoyés
 Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
 Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
 Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.
 Apprêts 2K ou Impression-Apprêt 2K Epoxy durcis à coeur, poncés et nettoyés



Mastic		Durcisseur	
Volume	Poids	Volume	Poids
100 %	100	2 %	2
2035		0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED	



Durée de vie du mélange à 20°C: 2 min - 4 min



Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Directives pour équipement IR onde courte
 Mi-puissance: 2 - 3 min



Dégrossir au P80 - P120
 Ponçage final au P180 - P240



Raderal Polyester Pistolable 3508 (sauf éléments zingués)
 Impression
 Impression-Apprêt
 Apprêt
 Si un Mastic de finition est nécessaire, utilisez le même produit.

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 150 g/l.


Raderal® Mastic IR Premium 2035

Produits

Raderal® Mastic IR Premium 2035

BPO Hardener Paste Blue
 BPO Hardener Paste Red
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Durcisseur 0940 lent

Mélange du produit



Le choix du durcisseur et du Diluant doit être fait en fonction de la température d'application et de la taille de la réparation.

0909 Red / BPO Red Durcisseur standard dédié aux Mastics Polyester Raderal pour des températures de 15-25°C.

0940 Blue / BPO Blue Durcisseur lent recommandé pour les Mastics Polyester Raderal dédiés. Principalement utilisé par température d'application supérieure.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détournement.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.