



## Fiche Technique

# Raderal® Spray Polyester 3508



### Mastic pistolable facile à appliquer

Raderal Spray Polyester 3508 est un mastic polyester pistolable 2K de qualité supérieure, conçu pour lisser les zones rugueuses et irrégulières.

- Convient particulièrement pour les applications sur de larges surfaces.
- Très bonnes propriétés de pulvérisation.
- Facile à appliquer et bonne stabilité verticale.
- Offre un bon rendu.

Pour usage professionnel uniquement !

Spies Hecker plus proche tout simplement



Une marque d'Axalta Coating Systems

# Raderal® Spray Polyester 3508

## Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.  
 Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.  
 Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée  
 Apprêts 2K ou Impression-Apprêt 2K Epoxy durcis à cœur, poncés et nettoyés  
 Impression d'origine (cataphorèse), nettoyée et poncée  
 Acier, acier galvanisé et aluminium tendre, poncé et nettoyé, revêtu d'une impression et recouverte d'un Apprêt 2K



Mastic		Durcisseur		Diluant	
Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
100	100	5	3.6	0 - 5%	0 - 5%
3508		AXT560		7690	



Durée de vie du mélange à 20°C: 20 min - 30 min



	Buse	Pression de pulvérisation	
<b>Conforme</b>	2 - 2.5	2 - 3 bar	pression d'entrée

voir les instructions du fabricant



1 - 5 couches

sans désolvatation intermédiaire  
 avant étuvage: 5 min - 10 min



	AXT560
<b>20 °C</b>	2 h
<b>60 - 65 °C</b>	30 min - 35 min



Directives pour équipement IR onde courte  
 Mi-puissance: 10 - 12 min



Dégrossir au: P120 - P220  
 Ponçage final au: P240 - P360



Impression  
 Impression-Apprêt  
 Apprêt

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 250: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l.


# Raderal® Spray Polyester 3508

## Produits

Raderal® Spray Polyester 3508

AXT560 Durcisseur Mastic Pistolable 2K

Raderal® Diluant Spray Polyester 7690



500 - 600 µm des épaisseurs jusqu'à 1000 µm sont possibles



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

## Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La durée de stockage des produits polyester est limitée. A stocker dans un endroit frais et à utiliser dans les 12 mois pour de meilleurs résultats.
- Mélanger soigneusement à la main avant de placer la boîte sur le meuble mélangeur.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Spies Hecker. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Spies Hecker, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.